

impra[®]lan-Härter WPU

Härter-Komponente für wasserbasierende Produkte

Anwendungsgebiete	Härter für wasserbasierende Haustürbeschichtungen impra [®] lan-Lasur S600 und impra [®] lan-Decklack D600
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchsarm und effektiv • verbessert die Kratzfestigkeit und Härte • beschleunigt den Trocknungsprozess • Dichte 1,123 g/cm³ (DIN 53217)
Zusammensetzung	Isocyanate
Farbton	Farblos
Verpackung	1 Kg. Gebinde
Anwendungsverfahren	Manuelle Einarbeitung in den Stammlack in unten angegebenem Verhältnis.
Verbrauch	200 ml auf 2,5 L.
Verarbeitungshinweise	Die Mischung sollte möglichst innerhalb einer Stunde verarbeitet werden.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen, nicht eintrocknen lassen.
Anwendungseinschränkungen	Eine Stunde nach Mischen der Komponenten beginnt ein Viskositätsanstieg. Nach 2 Stunden ist das Material nicht mehr verwendbar.
VOC-Gehalt (g/L)	107 - 117 g/L (Kat. 1j / Wb): max. 140g/L
CLP-Verordnung	impra [®] lan-Härter WPU ist kennzeichnungspflichtig. Signalwort: Gefahr Piktogramm: Ätzwirkung; Ausrufezeichen
H- und P-Sätze	<p>H318 Verursacht schwere Augenschäden. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H315 Verursacht Hautreizungen.</p> <p>P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen P405 Unter Verschluss</p>

	<p>aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Produkt enthält: Aliphatisches Polyisocyanat, Poly(oxy-1,2-ethanodiy) Phosphate, Dimethylaminocyclohexan, Hexamethylen-1,6-diisocyanat</p>
Arbeitssicherheit	<p>Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten.</p> <p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.</p> <p>Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.</p>
Lagerung/ Transport	<p>Kühl, jedoch frostfrei lagern. Kanister nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Etikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren.</p> <p>ADR/RID: entfällt</p>
Umweltschutz	<p>impra®lan-Härter WPU darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.</p> <p>AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11</p>
<p>Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.</p>	

2019-06-12 Me