impra®
we care for wood

Technisches Merkblatt

Oberflächenprodukte

profilan®- Innenraumlasur

Wasserbasierende, seidenglänzende, PU-modifizierte Wachslasur mit sehr gutem Verlauf und guter Oberflächenbeständigkeit.
Biozidfrei vorwiegend für den Innenbereich sowie Feuchträume (Küche, Bad).

Anwendungs-gebiete	profilan®-Innenraumlasur wird bevorzugt als strapazierfähige Beschichtung für Wandverkleidungen, Holzdecken, Holzeinbauten Türen und Möbel im Innenbereich verwendet. Weiter eignet sich profilan®- Innenraumlasur zum Nachstreichen von Holz- Aluminium Fenster und Haustüren.
Eigenschaften	• Sehr gute Wasserbeständigkeit (Wasserabweisend) • Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • Diffusionsfähig • Blockfest • Angenehme Haptik • Glanzstabil und Vergilbungsfrei mit UV- Schutz • Hervorragende Verlaufseigenschaften • Sehr leichte Verarbeitung
Zusammensetzung	Acrylat- und PU-Dispersion, Pigmente, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.
Farbtöne	Farblos Basis zum Abtönen. ROG Holzfarbtöne und RAL- / NCS-Buntfarbtöne. Basislacke sind über das impra®-Farben-Mischcenter mischbar. Misch- und Sonderfarbtöne sind vor der Verarbeitung anhand eines Probeanstriches zu prüfen. Eine Farbtonbeanstandung ist vor der Objektausführung anzuzeigen. Danach werden keine Mängelanzeigen anerkannt.
Glanzgrad	Seidenglänzend
Verpackung	0,75 ltr.-, 2,5 ltr.- 20 ltr.-Gebinde.
Anwendungs-verfahren	Streichen, Rollen, Spritzen.
Verbrauch	60 - 80 ml/m², je Arbeitsgang Der Verbrauch kann je nach Untergrund und Applikationsverfahren abweichen. Der genaue Verbrauch ist anhand einer Probefläche zu ermitteln.

Trockenzeit	Staubtrocken: nach ca. 60 Minuten Überarbeitbar: nach ca. 4 Stunden Die Angaben gelten pro Anstrich und Normklima 23/50 DIN 50014. Höhere Luftfeuchtigkeit sowie niedrigere Temperatur verzögern die Trocknung.
Verdünnung	Falls erforderlich mit Wasser.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen, nicht eintrocknen lassen. Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge in Farbe stellen.
Anwendungs-einschränkungen	Nicht verwenden für Holz, das bestimmungsgemäß mit Lebens- oder Futtermittel in Kontakt kommt. Bei tropischen und gerbstoffreichen Hölzern kann es zu Trocknungsverzögerungen, Verfärbungen oder Anhaftungsstörungen kommen. Wir empfehlen deshalb eine Probe-beschichtung.
VOC-Gehalt (g/L)	34 - 44 g/L (Kat. 1e / Wb): max. 130g/L
CLP-Verordnung	profilan®-Innenraumlasur ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. Signalwort: entfällt Piktogramm: entfällt
H- und P-Sätze	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Arbeitssicherheit	Bei der Verarbeitung sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften zu beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.
Lagerung/ Transport	Kühl, jedoch frostfrei lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Im Originalgebinde so lagern, dass es nur sachkundigen Personen zugänglich ist. Haltbarkeit bei kühler Lagerung siehe Gebindeetikett. An frostgefährdeten Tagen nicht transportieren. RID/ADR: entfällt
Umweltschutz	profilan®-Innenraumlasur darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung gemäß VwVwS, Anhang 4). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.
Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Im Hinblick auf die vielseitige Anwendungsmöglichkeit kann jedoch keine Gewähr für den Einzelfall übernommen werden. Dies gilt auch dann, wenn von uns eine anwendungstechnische Beratung erbracht wurde. Solche Beratungen erfolgen unverbindlich, jedoch nach bestem Wissen auf der Basis unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung.	

2018-10-29 Me